

Platina Sb

Omschrijving	Hoogglanzende aflak voor buitentoepassing op basis van een met siliconen gemodificeerde alkydhars. Voldoet aan de 2010 Vos wetgeving
Toepassing	Voor het afschilderen van voorbehandelde metalen- en houten ondergronden.
Kenmerken	Zeer goede vloeieigenschappen. Uitstekende hechting op alkydharsgrond- en dekverven. Uitstekende buitenduurzaamheid, afhankelijk van de kwaliteit van de constructie en ondergrond. De onderhoudscyclus is doorgaans 6-7 jaar. Is door zijn lange levensduur uitstekend geschikt voor toepassing in onderhoudssystemen voor buiten. Bevat minder dan 300 gram VOS per liter
Kleur	Standaardkleuren, andere kleuren op aanvraag
Glans	Hoogglanzend
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,22 kg/l (wit) volumevast stofgehalte : ca. 58 % verdunner : 9008 stofdroog : ca. 3 uur overschilderbaar na minimaal : 16 uur drogen overschilderbaar maximaal : onbeperkt met zichzelf en alkydharsverven De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. De droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 50 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 16 m ² /l bij 40 micrometer, droge laagdikte: 14 m ² /l