



VP Platina SB

PRODUCTBESCHIJVING

Vp Patina SB is een gesiliconiseerde hoogglanslak voor buiten, speciaal ontwikkeld voor houten en metalen. Biedt tot 8 jaar bescherming en optimaal glansbehoud. Zorgt voor een duurzame, weersbestendige en slijtvaste oppervlakafwerking.



Toepassing

VP Platina SB is ideaal voor oppervlakken zoals deuren, kozijnen, gevels en schuttingen.

Eigenschappen

- Gesiliconiseerd
- Alkyd
- Langdurige Glans
- Optimale weersbestendigheid
- Hoogglans
- Bestand tegen weersinvloeden
- Buiten
- UV stabiliteit
- In elke mogelijke kleur te mengen

Ondergrond en voorbehandeling

Nieuw hout of metaal

- Reinigen en licht opschuren
- Eventuele beschadigingen herstellen
- Voorlakken met een primer

Bestaand schilderwerk

- Schoonmaken en licht opschuren
- Eventueel ee primer toepassen voor een optimale hechting



VP Platina SB

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Gesiliconiseerde alkydharsen
Vaste stofgehalte	ca. 52 %
Afwerking	Hoogglans
Verbruik	Ca. 14-16 m ² per liter
Geschikt voor	Binnen
Verdunner	Terpentine gebruiksklaar
Dichtheid	ca. 1,05-1,1 kg/dm

Verwerking en droogtijden

Gebruik een kwast of verfroller om de VP Platina SB aan te brengen.

- Stofdroog ca. 4,5 uur
- Overschilderbaar ca. 16 uur
- Doorgehard 7 dagen

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt

Millieu en gezondheid

- **VOS (VOC):** <150 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- **Veiligheid:** Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)



VP Platina SB

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C

Let op

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).