

*PRODUCTINFORMATIEBLAD*

<b>TENCO PRACHT</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tencopracht Carbobruin is het alternatief voor de bruine carbolineum en is een uitstekend houtbeschermingsmiddel. Tencopracht Carbobruin dringt diep door in het hout, accentueert de houtnerf en beschermt hout tegen weersinvloeden. Tencopracht Carbobruin is eenvoudig te verwerken en makkelijk in onderhoud. Beschermt en verfraait alle buitenhoutwerk zoals hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, loodsen, schuren en steigers.
<b>TOEPASSING</b>	Tencopracht Carbobruin kan zowel op nieuw als op eerder met carbolineum behandeld hout toegepast worden. Tencopracht Carbobruin beschermt en verfraait al het buitenhoutwerk zoals; hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, loodsen, schuren en steigers.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alternatief voor bruine carbolineum</li> <li>-Goede bescherming tegen weersinvloeden</li> <li>-Eenvoudig te verwerken</li> <li>-Gemakkelijk in onderhoud</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeistof
Kleur	Bruin
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	12-15 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	Ca. 10 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat A/f); 700 g/l. Dit product bevat maximaal 700 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	35,2 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Tencopracht Carbobruin voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een

	zachte langharige kwast. Op nieuw hout en voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 8 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tencopracht Carbobruin is gebruiksklaar. Eventueel te verdunnen met terpentine. Gereedschap reinigen met terpentine.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter en 60 liter.
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>